



Byggtimmer

Byggtimmer produceras från ett urval av senvuxen Jämtländsk fura. Förpackas i fyrkantiga paket. Krom- och arsenikfri impregnering.

Detta är massivt naturligt trä, allt massivt trä spricker. (Sprickor kan vara 5-10% av diametern).

STANDARDDIMENSIONER

75 x 100 x 2700mm
100 x 120 x 2700mm
120 x 140 x 2700mm



Virke i kontakt med mark eller vatten

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351-1 och NTR Dokument nr. 1:1998. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE



Träskyddsmedel

Virket är impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kemis reg.nr. 4122) som innehåller koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar.

Inträngningsklass

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Upptagning av träskyddsmedel

Virket innehåller minst 22,0 kg/m³ splintved.

Användningsområde

Riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark och sötvatten. Vid val av byggmaterial använd produktvalsprincipen. Välj minsta hälso- och miljöbelastande byggprodukt som klarar byggnationens långsiktiga krav. Begränsningar enligt Kemikalie-inspektionens föreskrifter KIFS 1998:8. Det behandlade virket får endast användas i konstruktionsdelar som kräver långsiktigt skydd:

- fast anbringade i varaktig kontakt med fuktig mark eller vatten
- i bryggdäck och andra marina anläggningar (salthalt < 1%)
- i fast anbringade säkerhetsanordningar till skydd mot olycksfall
- där det blir svårutbytbart efter inbyggnad i fukthotad miljö

Skyddsåtgärder och avfallshantering

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning. Använd ögonskydd och handskar vid kapning, bearbetning och hantering av detta virke. Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens anvisningar.